



versalis

www.versalis.eni.com

Scheda tecnica

info.polyethylene@versalis.eni.com

RIBLENE®

LDPE

MP 20

Polietilene a bassa densità

Riblene MP 20 è un polietilene a bassa densità (LDPE) con media fluidità, che possiede ottime proprietà di processabilità.

I manufatti ottenuti col Riblene MP 20 possiedono ottime caratteristiche di flessibilità.

Applicazioni

Riblene MP 20 è idoneo ad essere trasformato mediante lo stampaggio ad iniezione e può essere utilizzato come base per la produzione di masterbatches e compounds. Riblene MP 20 è consigliato per articoli a medio spessore tra i quali giocattoli, coperchi e articoli per la casa.

Proprietà Principali

Proprietà della resina	Valore	Metodo di test	Unità
Melt Flow Rate (190 °C/2.16 kg)	7.5	g/10min	ISO 1133
Melt Flow Rate (190 °C/5 kg)	-	g/10min	ISO 1133
Melt Flow Rate (190 °C/21.6 kg)	-	g/10min	ISO 1133
Densità	0.919	g/cm ³	ISO 1183
Punto di fusione	108	°C	Metodo interno
Temperatura di infragilimento	< - 75	°C	ASTM D 746
Temperatura di rammollimento Vicat (1 kg)	88	°C	ISO 306/A

Proprietà Meccaniche*	Valore	Unità	Metodo di test
Carico a snervamento	10	MPa	ISO 527
Carico a rottura	-	MPa	ISO 527
Allungamento a rottura	-	%	ISO 527
Modulo a flessione	130	MPa	ISO 178
Durezza Shore D	48	-	ISO 868 A
Resistenza all' urto (Falling Weight)	-	J/mm	ISO 6603/2
Resistenza IZOD con intaglio	-	J/m	ISO 180/A
Resistenza ai tensioattivi (ESCR)	-	h	ISO 22088

* Valori riferiti a provini stampati ad iniezione. Le proprietà sono tipiche e possono variare in funzione delle condizioni di stampaggio.

Note di trasformazione

Le condizioni di trasformazione variano in funzione del pezzo, della posizione dei punti d'iniezione, della macchina e del raffreddamento dello stampo.

Condizioni tipiche di trasformazione

Profilo di temperatura	(°C)	160 - 200
Temperatura dello stampo	(°C)	10 - 30

Stoccaggio e trasporto

Riblene MP 20 è fornito in granuli. Questo materiale è facilmente trasportabile con attrezzature progettate per polietilene convenzionale in granuli, ammesso che tali attrezzature consentano di evitare l'accumulo di polvere o di particelle di piccole dimensioni che sono contenute in tutte le resine di polietilene. Sia la polvere che le particelle di piccole dimensioni possono costituire un rischio di esplosione in particolari condizioni ambientali. Sugeriamo che il sistema di trasporto sia equipaggiato con filtri di adeguata dimensione, che operi e sia mantenuto in condizioni tali da evitare perdite e che sia protetto da adeguata messa a terra. Raccomandiamo inoltre che sia effettuata una buona manutenzione delle attrezzature.

Consigliamo, vivamente, di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 50°C, in ambiente asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.

Improprie condizioni di stoccaggio potrebbero provocare la degradazione del prodotto che può avere effetti negativi sull'odore, il colore e le proprietà fisiche.

Prima di utilizzare il polimero si raccomanda di consultare accuratamente la sua Scheda di Sicurezza.

Disponibilità

Per conoscere la disponibilità della resina e per informazioni su specifiche applicazioni si prega di contattare il più vicino ufficio vendite di Versalis.

Dichiarazione di conformità alimentare

Riblene MP 20 è conforme ai regolamenti dell'Unione Europea, come pure di altri paesi, relativi all'uso di materiali plastici che debbano venire in contatto con prodotti alimentari. I certificati di conformità sono disponibili su richiesta.

ASSISTENZA TECNICA

Versalis S.p.A.
Piazza Boldrini, 1
20097 S. Donato Milanese, Italia
Tel. +39 02 520.1
Fax + 39 02 520.42436

Polimeri Europa SAS
1 Route des Dunes BP 59
F-59279 MARDYCK - France
Tel. +33 3 28235515
Fax +33 3 28235520

Versalis S.p.A.
Via Taliercio, 14
46100 Mantova, Italia
Tel. +39 0376 305667
Fax +39 02 52043

SEDE

Versalis S.p.A.
Piazza Boldrini, 1
20097 S. Donato Milanese, Italia
Tel. +39 02 520.1
Fax + 39 02 520.42436

IMPORTANTE: per maggiori dettagli richiedere le relative schede di sicurezza. Le informazioni e i dati contenuti in questo documento sono indicazioni che non costituiscono garanzia qualora l'acquirente non adempia agli obblighi e alle prescrizioni del caso.

Versalis è a disposizione per eventuali suggerimenti e ulteriori informazioni.